



Badigeon, revêtement de finition minérale mince
à base de chaux aérienne éteinte.

Extérieur

Intérieur

Destination	<ul style="list-style-type: none">• Protection décoration des façades.• En intérieur, décoration de caractère des pièces sèches.• Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Matité minérale.• Brossé.• Effet de patine ou égalisateur.• Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.• Bonne résistance aux UV.• Prêt à l'emploi.
Classification	AFNOR NF T 30 808 : Famille 1 – Classe 1c Norme P 84403 – classe D2 Conforme à la norme FDT 30-808 – revêtements minéraux Classement MO à la réaction au feu – rapport d'essai CSTB N° 9336747

Caractéristiques

Aspect en pot	Produit semi fluide
Masse volumique	1,5 kg/L
Extrait sec	En poids : 59 %
Point éclair	Sans objet.
Aspect du film	Mat profond, brossé, lisse.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	Application brosse : 0,150 à 0,200 kg/m ² /couche. Finition patine : 0,080 à 0,100 kg/m ² .
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec: 8 h. Recouvrable: 24 h.
Teintes	Nuancier VIERO. En extérieur sur zones exposées, nous recommandons de ne pas utiliser les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur 0,7. Teinter avec des colorants minéraux uniquement.
Conditionnement	5 kg et 25 kg.
Conservation	6 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Application classique brossée : diluer de 30 à 40% d'eau en 1^{ère} couche. diluer à 20 % d'eau en 2^{ème} couche Effet de patine ou vélature : 1 partie de VIXALIT, 1 partie de VELAFIX et 3 à 5 parties d'eau selon l'effet souhaité.
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Brosse carrée soies longues, éponge naturelle.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et DTU 26.1.
Extérieurs et intérieurs: Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> Enduits à base de chaux, enduit de mortier, béton ragréé en totalité Enduits dits monocouches Plâtre et plâtre chaux Pierre calcaire – briques
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> Ancien badigeon de chaux
Intérieurs : Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> Carreaux et plaques de plâtre non hydrofugés.
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> Anciens fonds peints compatibles. Autres supports, nous consulter.
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none"> Anciennes peintures ou revêtements organiques à l'extérieur. Ancienne peinture silicate Revêtement d'imperméabilité, ITE. Risque de faïençage sur enduits rustiques, tyrolien ou gros relief. Subjectiles hydrofugés.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
En extérieur :	<ul style="list-style-type: none"> Décontamination éventuelle du support avec ANTI-MOUSSE de L.P. Les reprises de planéité devront être effectuées sur l'ensemble des surfaces avec des enduits de ragréage à base de chaux gamme RESTAURA ou ADESAN CPV 22 sur béton brut ou décapé.
En intérieur :	<ul style="list-style-type: none"> utiliser le primaire VELAFIX.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression ou fixateur	VELAFIX dilué à 50 % d'eau
Finition	VIXALIT en 2 couches
Hydrofuge optionnel	Utiliser Akrosil A ou S sur Vixalit parfaitement sèche

Précautions d'emploi Produit sensible à l'humidité, condensation, brouillard. Des risques d'efflorescences, blanchiments, couleurs, délavements peuvent affecter les surfaces non complètement carbonatées. Protéger des averses pendant 3 jours minimum, les surfaces traitées en VIXALIT. Protéger les subjectiles environnants, risque de tâches par la chaux.

Conseils d'application Respecter le cycle de carbonatation de la chaux.

Application classique: Appliquer à l'aide d'une brosse à larges poils longs 2 couches de VIXALIT dilué à 30 – 40 % d'eau. Respecter un délai de 24 heures entre les couches

Application effet ancien structuré: Après avoir appliqué la VIXALIT comme indiqué ci-dessus, on obtient l'effet ancien de la façon suivante :

- Mélanger VIXALIT et VELAFIX selon la proportion de 1 partie de VIXALIT teinté additionnée à 1 partie de VELAFIX et à 4 ou 5 parties d'eau (autres proportions selon l'effet désiré)
Cette base de mélange permet d'obtenir des décors :
- effet brossé : brosser en chevron
- effet épongé : essuyer la surface à l'aide d'une éponge
- effet tamponné : tamponner la surface à l'aide d'une éponge imbibée
- la superposition des différentes teintes permet d'obtenir l'effet chromatique désiré.

Hygiène et sécurité Consulter notre fiche de données de sécurité.

Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.