



Een gepigmenteerd fixeervorstrijkmiddel op basis van acrylpolymeerbasis.

Toepassing	Vorstrijkmiddel voor ruwe of reeds behandelde ondergronden. Nieuwbouw en renovatiewerken.
Eigenschappen	Fixeert, isoleert en neutraliseert de zuigkracht van de ondergrond. Microporeus. Vlugge droging. Onverzeepbaar. Overschilderbaar door de meeste waterverdunbare verven.
Classe	AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

TECHNISCHE KENMERKEN

Aspect in de pot	Vloeibare verf
Dichtheid	1,48 kg/l
Droge stofgehalte	In volume : 39% - In gewicht : 59%
Aspect van de verffilm	Lichte structuur
VOS	EU limitewaarden voor dit product (cat. A/h) : 50g/L (2007), 30g/L (2010). Dit product bevat max. 29g/L VOS.
Vlampunt	Niet van toepassing
Glansgraad	< 3 onder 60°, mat
Rendement	7 à 9 m ² /l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog :30 minuten Handdroog :1 uur Overschilderbaar : 4 uur
Kleuren	Wit
Verpakking	5 l en 15 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

VERWERKING

Verdunning	Borstel, rol, pistool : gebruiksklaar. Uitgezonderd op Glasalplaten : verdunnen met 10% volumedelen water.
Vorbereiding van het product	Krachtig mengen alvorens in gebruikname.
Gereedschap	Borstel, rol : bevorderen de hechting Pneumatisch pistool - airlesspistool.
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1
Ondergrond	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1, 59.2 en 42.1 Ondergrond op basis van hydraulisch gebonden bindmiddelen, niet poederend. Ondergronden geschilderd met waterdichte en scheur-Overbruggende verfsystemen. Glasal. Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen ! Poederende, krijtende ondergronden. Metaal.
Gekende probleemondergronden	
Vorbereiding van de ondergrond	Conform de regels van de kunst en normen DTU 59.1, 59.2 en 42.1, in het bijzonder : Behandelen van de ondergrond met een anti-mospreparaat

Verwerkingssysteem :

Voorstrijkmiddel	1 laag ELASTOFIX PIGMENTE
Afwerking	Decoratieve muurverf of –bekleding alsook watergedragen, waterdichte verven.

Hygiëne en veiligheid

Product is niet gevaarlijk (volgens richtlijnen 88/379/CEE 1990 en 98/18/CEE). Raadpleeg de veiligheidsfiche.

De huidige technische nota heeft tot doel onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De raadgevingen hierin beschreven zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en om representatieve testen uit te voeren. Het is aan ons clienteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen of aangepast werd door een recenter exemplaar.

Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.