

Waterverdunbare matte afwerkingsverf op basis



van 100 % acrylharsen.

Binnen

Toepassing

- Bescherming en verfraaiing van muren, plafonds en schrijn- of timmerwerk.
- Nieuwbouw en renovatie, in droge ruimtes.

Eigenschappen



- Geen glanzende vlekken na reiniging
- Gemakkelijk te onderhouden: afwasbaar
- Duurzame film dankzij het grote gehalte aan harsen
- Verzorgde afwerking, de spanning van de film benadert die van een lak
- Groot toepassingsgemak: uitstekend uitstrijkvermogen
- Goed rendement
- Droogt snel
- Vergeelt niet
- Additief met onmiddellijk roestwerend effect = Anti-flash Rusting
- Kan gemengd worden in bijna alle kleuren van de Grote Totem en Totem Pastel.
- Bijzonder wit

Classificatie

AFNOR NF T 36-005: Familie I – Categorie 7b2

Kenmerken

Uitzicht in pot

Smeuïge vloeistof

Volumieke massa

1,39 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 40 %
In gewicht: 57 %

VOS

EU-limietwaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010)
Dit product bevat maximaal 29 g/l VOS.

Vlampunt

Niet van toepassing.

Uitzicht van de film

Halfstrak

Spiegelglans

< 5 onder 85°, zijdemat.

Rendement

(Volgens norm NF T 30-073)

11 tot 15 m²/l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en van de verwerkingsmethode.

Droogtijd

(bij 20 °C en 65 % R.V.)

Stofvrij: 30 minuten
Droog: 3 uur
Overschilderbaar: 8 uur

Kleuren

Wit

De kleuren uit de GRAND TOTEM en TOTEM PASTEL kunnen gemengd worden op basis van het gekalibreerde wit en de basissen M_A, T_A, R_A, Y_A

Verpakking

10 l, 3 l en 1 l

Houdbaarheid

12 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend.
Beschutten tegen vorst en warmte.

Flat Hydro Mat Velouté

Verwerkingsadviezen

Verdunning	Kwast, rol: gebruiksklaar Airlesspistool: verdunning mogelijk van 0 tot 5 % in volume met water
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens te gebruiken.
Gereedschap	Speciale acrylborstel Speciale acrylrol: getextureerde polyamide 8 mm en zelfs 12 mm Airlesspistool
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform DTU 59.1.
Ondergronden	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1.
Onbehandeld:	<ul style="list-style-type: none">• Ondergronden op basis van gips (niet waterafstotend en niet poederig, tenzij op aangepaste primer).• Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen.
Behandeld:	<ul style="list-style-type: none">• Alle eerder vermelde ondergronden• Gips bewerkt met een solventgedragen fixeermiddel• Houtwerk• Patent-behang van het type Designtex• Metalen ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond	Volgens de regels van de kunst en conform DTU 59.1, aangevuld met enkele bijzondere voorbereidingen:
Onbehandelde ondergronden:	Hout en afgeleiden : indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner alvorens de grondlaag aan te brengen. Licht schuren van de grondlaag.
Behandelde ondergronden:	Matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door opschuren.

Verwerkingssysteem

Volgens de DTU 59.1, zijn de voorbereidende werken te overwegen in functie van de gewenste afwerking..

Ondergronden	Waterafstotende/poederige platen	Andere ondergronden en compatibele ondergronden
Grondlaag of primer	1 laag TOL-PRIM U	1 laag NORMAE PRIMER of TOL-PRIM C
Afwerking	2 lagen FLAT HYDRO MAT VELOUTE	

Raadpleeg de betreffende productinformatiebladen

Hygiëne en veiligheid Product niet geklasseerd als gevaarlijk.
Raadpleeg de veiligheidsfiche.

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product.

De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning ... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die gemaakt zijn met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen.

Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en om over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie. We garanderen de constante kwaliteit van onze producten, maar aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de toepassing van onze producten.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel. (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail: info@tollens.be - Website www.tollens.be