TOLLENS

FLAT HYDRO VELOURS

Peinture de finition veloutée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.



Destination

• Protection et décoration des murs, plafonds et menuiseries.
• Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches et humides

Propriétés

Finition soignée: aspect et tension de film proche d'une laque
Polyvalence d'usage : supports et destination
Confort d'application : excellente glisse
Durabilité du film grâce à sa richesse en résines
Facile d'entretien : Lessivable
Offre de teintes complète (Grand Totem et Totem Pastel) Aspect velours esthétique
Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

1l 3l 10l

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,37 kg/l
Extrait sec	En volume : 38 % En poids : 53 %
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Semi-tendu.
Brillant spéculaire	13 sous 60°, satiné doux.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	11 à 15 m2/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.)	Sec : 3 heures Recouvrable : 10 heures
Teintes	Blanc Teintes GRAND TOTEM et TOTEM PASTEL réalisables à partir du blanc calibré et des bases MA, TA, RA, YA
Abrasion humide ou lessivabilité	Classe 1 selon NF et 13300
Conditionnement	10L, 3L et 1L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

CONSEILS DE TRAITEMENT

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi Pistolet airless: Dilution possible de 0 à 5% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse spéciale acrylique Rouleau spécial acrylique : Microfibre 10 mm. Pistolet airless
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté). • Supports à base de liants hydrauliques.
Revêtues	• Tous supports précédemment cités • Plâtres revêtus d'un fixateur solvanté • Bois et dérivés de bois (sur primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).•Métaux (sur primaire adapté)

Préparation des supports

Description	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Surfaces non traitées	Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression.
Surfaces traitées	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Système d'application

Surfaces	Plaques hydrophobes / pulvérulentes	Autres supports et fonds compatibles	Métaux
Primer	1 couche de TOL-PRIM U	1 couche de NORMAE PRIMAIRE ou de TOL-PRIM C	1 couche de TOLL-METAUX ANTIROUILLE, TOLL- METAUX PRIMAIRE, TOL- PRIM A ou TOL-PRIM P** selon le métal
Couche intercalaire			
Finition	2 couches de FLAT HYDRO MAT	2 couches de FLAT HYDRO MAT	2 couches de FLAT HYDRO MAT
Usage			
Type de systéme			

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsbilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be