TOLLENS

ELASTOP SATIN

Peinture pour bois, satinée, tendue, microporeuse, aux résines alkydes en phase solvant.







1l 3l 10l

Destination

Protection et décoration des bois et dérivés.
Travaux neufs et rénovation en intérieur et extérieur.

Propriétés

Microporeux, laisse bien respirer le support.
Souplesse du feuil, suit les variations dimensionnelles du bois.
Excellente protection du bois contre les intempéries.
Garnissant, excellent enrobage des arêtes.
Grand confort d'application, consistance gélifiée.
Bon rendement.
Grande durabilité.

Classification

AFNOR NF T 36-005 :Famille I – Classe 4a

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse, thixotropée (gélifiée)
Masse volumique	1,27 kg/L
Extrait sec	En volume: 57% En poids: 78%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.
Aspect du film	Tendu.
Brillant spéculaire	55 sous 60°, satiné brillant.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	15 à 17 m2/l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.)	Hors poussière: 6 h Sec: 8 h Recouvrable: 24 h
Teintes	Blanc et teintes nuancier TOTEM, TOTEM FACADE et TOTEM PASTEL réalisables à partir des bases Ps, Ms, Ts1 et Ts2.
Conditionnement	Blanc et teintes :1 L, 3 L et 10 L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

E TRAITEMENT

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% en volume avec du white spirit. Pistolet: Dilution et conseillée à 3% en volume avec diluant ESSENCE F ou White Spirit.

CONSEILS D

Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre (produit thixotropé).
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Nettoyage des outils	White Spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Précautions d'emploi	Ne pas appliquer en couches trop épaisses afin d'optimiser la dureté du film. Les propriétés du film seront obtenues au bout de 8 jours.
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Inflammable.

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à la Norme NF EN 335.
Non revêtues	Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,…)
Revêtues	Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes. Autres supports, nous consulter.

Système d'application

Surfaces	Bois et dérivées
Primer	1 couche de TOL-PRIM U dilué à 10% au White Spirit Ponçage léger de l'impression
Couche intercalaire	
Finition	2 couches d'ELASTOP SATIN 2010
Usage	
Type de systéme	

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsbilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be