

IDROTOP MAT

Peinture de finition mate garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse

Destination

- Intérieur, pièces sèches.
- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Très opacifiant, très garnissant
- Excellente glisse
- Limite largement le phénomène de reprise
- Insaponifiable
- Bon rendement
- Séchage rapide
- Petit poché fin
- Mat profond
- Faible odeur

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,43 kg / l
Extrait sec	En volume : 36% En poids : 53%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
Aspect du film	Poché, mat
Brillant spéculaire	< 2 sous 85°, mat
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	9 à 11 m ² / l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 1 heure Recouvrable : 4 heures
Résistance à l'abrasion humide (selon norme NF EN 13300)	Classe 2
Teintes	Blanc, teintes du Totem Pastel réalisables à partir du blanc courant (indiquée Pa) et la base Ma.
Conditionnement	15L, 10L et 5L

Traitement

Dilution Brosse, rouleau : prêt à l'emploi

La 1ère couche peut être diluée avec 10 à 20% d'eau selon la porosité du support.

Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau Pour une application à l'Airless, utiliser Idrotop Mat Silan
Nettoyage des outils	A l'eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Système d'application	Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.
Précautions d'emploi	Appliquer sur des supports secs. Eviter les surcharges de produit.

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Dérivés à base de plâtres (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) • Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires • Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...). Pour les bois à comportements singuliers, nous consulter pour une prescription spéciale.
Revêtues	• Métaux (sur primaire adapté) • Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes • Autres supports : nous consulter
Surfaces problématiques	Sur revêtements plastique muraux collés.

Préparation des supports

Description	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
--------------------	--

Système d'application

Surfaces	Métaux	Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles
Primer	1 couche de TOL-METAUX, TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P** selon le métal	1 couche de TOL-PRIM U	1 couche d'IDROTOP PRIM ou d'ICÔNE IMPRESS
Couche intercalaire			
Finition	2 couches d'IDROTOP MAT	2 couches d'IDROTOP MAT	2 couches d'IDROTOP MAT
Usage			
Type de système			

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be