

TOL-FIXATEUR GCPV

Fixateur opacifiant et granuleux, aux copolymères acryliques en phase solvant. Extérieur.

Destination

- Fixateur pigmenté spécialement adapté aux supports Grès cérame – Pâte de verre de petite taille (5x5cm).
- Convient pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.
- Travaux neufs ou rénovation.

Propriétés

- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.
- Régule l'absorption des fonds.
- Très bonne adhérence.
- Granulométrie étudiée pour faciliter l'application de revêtements garnissant.
- Microporeux.
- Insaponifiable.
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1



Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Masse volumique	1,32 kg/l
Extrait sec	En volume: 39% En poids: 62%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/l (2010). Ce produit contient max 749g/l.
Point éclair	41°C
Aspect du film	Mat, granuleux
Brillant spéculaire	<5 sous 60°, mat.
Rendement	6 à 7 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec: 2 h Recouvrable: 24 h
Teintes	Blanc.
Conditionnement	15L
Conservation	112 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

Traitement

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre
Matériel d'application	Brosse, rouleau méché.
Nettoyage des outils	White Spirit.

Conditions d'application

Conformes au DTU 59.1

Supports**Description**

Etat et qualité conformes aux DTU 59.1, 59.2 et 42.1

Non revêtues

- Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie • Mortier plâtre à la parisienne
- Panneaux en fibres-ciment bruts • Enduits tyroliens, enduits monocouches • Pierre de taille saine, brique • Grès cérame, pâte de verre (après tests in situ, en fonction de la taille et de la brillance).

Revêtues

- Anciens revêtements de peinture adhérents • Autres supports, nous consulter

Surfaces problématiques

- Béton cellulaire • Revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE, ITE enduits minces • Glasal® • Tôles prélaquées

Système d'application**Surfaces****Primer**

1 couche de TOL-FIXATEUR GCPV

Couche intercalaire**Finition**

Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité

Usage**Type de système**

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique

Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be