

TOLL-O-PERL

Peinture de ravalement, d'aspect mat minéral, aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse. Extérieur - Intérieur

Destination

Protection et décoration des façades
Travaux neufs et rénovation

Propriétés

- Effet perlant: grande résistance à l'encrassement atmosphérique
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV
- Aspect mat minéral
- Forte opacité
- Grand confort d'application: très bonne glisse, sans projections
- Microporeux
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/10c Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2



Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,59 kg/l
Extrait sec	En volume : 46 % En poids : 66 %
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 40g/l (2010). Ce produit contient max 39g/l.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Poché
Brillant spéculaire	< 2 sous 60°, mat.
Rendement	8 à 10 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec: 2 h Recouvrable: 8 h
Teintes	Blanc calibré Teintes TOTEM FACADE réalisables à partir du blanc calibré et de la base S2 ou MA Nous déconseillons d'utiliser à l'extérieur en zone exposée des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (voir le nuancier)
Conditionnement	15l et 5l.
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau: 1ère couche: Dilution à 5% avec de l'eau 2ème couche: Prêt à l'emploi. Pistolet :Dilution de 5 à 10% avec de l'eau
----------	--

Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Système d'application	Selon le DTU 59,1, travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.
Précautions d'usage	L'utilisation d'un primaire sous le produit permet de ralentir les phénomènes de décoloration.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter notre fiche de données de sécurité.

Supports

Description	Non structurés, état et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Béton, enduits de liants hydrauliques • Briques de parement, pierres de calcaire
Revêtues	• Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures films minces (organiques et minérales) adhérentes • Autres supports, nous consulter
Surfaces problématiques	• Revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE • Enduits rustiques et tyroliens • Plâtres • Mastics en direct (risques de migration et décoloration)

Système d'application

Surfaces	Bruts poreux, absorbants	Revêtus par une peinture adhérente et compatible et supports bruts normalement poreux
Primer	1 couche de TOL-FIX	1 couche de TOLL-O-PERL diluée à 5% à l'eau
Couche intercalaire		
Finition	1 à 2 couches de TOLL-O-PERL non diluée	1 à 2 couches de TOLL-O-PERL non diluée
Usage		
Type de système		

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be