TOLLENS

TOLL AZUR HR3

Lasure satinée, très haute durabilité, aux résines alkydes en phase solvant. Extérieur* - Intérieur *sauf 025 naturel et 020 incolore







1l 3l 10l

Destination

• Protection et décoration de la plupart des bois
• Travaux neufs et rénovation

Propriétés

• Haut extrait sec :68% en poids, en travaux neufs, application de 2 couches au lieu de 3
• Très haute durabilité
• Protège contre les intempéries
• Anti-UV (sauf teinte naturel 025 et incolore 020), protège contre le grisaillement
• Microporeux et souple, laisse respirer le bois.
• Aspect satiné, souligne et met en valeur les veines du bois

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide transparent légèrement teinté
Masse volumique	1,00 kg/l
Extrait sec	En volume : 61% En poids: 68%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 399 g/l COV.
Aspect du film	Non filmogène
Brillant spéculaire	Sans objet
Rendement	7 à 12 m2/l, selon l'état des surfaces et la porosité des supports
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.)	Sec au toucher : 30 mn Recouvrable : 2h Le séchage est retardé par temps froid, humide et sur supports très poreux.
Teintes	Incolore.
Conditionnement	3 l et 10 l
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Stocker à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

LS DE TRAITEMENT

Traitement

Dilution	Prêt à l'emploi. En 1ère couche, dilution possible à 5%
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre
Matériel d'application	Brosse Rouleau suivi d'un lissage au spalter

CONSE

Nettoyage des outils	Eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à l'EN 335
Précautions d'emploi :	• En cas de risque de remontées de tanins pour une application en intérieur, dégraisser puis utiliser Toll Azur Imprégnation • Pour tout bois de classe de risque 4 & 5 (en contact avec sol, eau douce ou eau salée, humidification permanente) d'après NF EN 335, la solution décorative à durée limitée sur les bois traités de garde-corps non immergés est : 2 couches de de Toll Azur Imprégnation + 2 couches de Toll Azur HR3

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc…)
Revêtues	• Bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente. • Autres supports, nous consulter.

Préparation des supports

Description	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières. • Elimination du grisaillement éventuel avec produit adapté ou par ponçage. • Décapage si ancien vernis ou revêtement non microporeux ou mal adhérent. • Application sur bois extérieurs en parois verticales seules et protégées des écoulements, des condensations fréquentes ou de l'accumulation d'eau/neige.
Surfaces non traitées	• Dégraissage et élimination des exsudations avec alcool à bruler. • Ponçage à l'abrasif 80 à 100.
Surfaces traitées	Supports revêtus d'une peinture, vernis ou ciré : • Décapage avec ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE RAPIDE ou similaire ou ponçage mécanique Supports revêtus d'une lasure écaillée : • Elimination par ponçage ou grattage des feuils mal adhérents Supports revêtus d'une lasure adhérente : • Décontamination éventuelle avec FACADE NET • Matage des surfaces brillantes et satinées par ponçage

Système d'application

Surfaces	Travaux neufs (bois neufs ou décapés)	Travaux de rénovation (Bois déjà lasuré)	Travaux intérieurs
Primer	1 couche de TOLL AZUR HR3 diluée à 5% d'eau	1 couche TOLL AZUR HR3 diluée à 5% d'eau	1 couche TOLL AZUR HR3 diluée à 5% d'eau
Couche intercalaire			
Finition	2 couches TOLL AZUR HR3	1 couche TOLL AZUR HR3	1 couche TOLL AZUR HR3
Usage			
Type de systéme			

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsbilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be