TOLLENS

TOL-MAT SILOXANE

Watergedragen verf met diepmat aspect op basis van acrylharsen versterkt met siloxanen













3l 10l 15l

Toepassing

• Bescherming en decoratie van muren en plafonds.
• Nieuwbouw en renovatie binnen, in droge ruimtes.
• Perfect geschikt voor de oppervlakken die het meeste zijn blootgesteld aan strijklicht.

Eigenschappen

• Absolute matheid.
• Heel gemakkelijke verwerking :
Uitstekend uitstrijkvermogen
Verlengde open tijd
• Grote dekkracht.
• Uitstekend rendement, materend.
• Goede weerstand tegen schrobben.
• Verbetert het comfort van de schilder en van de aanwezigen in de lokalen :
• Heel weinig geurhinder, formule met heel laag gehalte en VOS.

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/10c

KENMERKEN

Kenmerken

Aspect in de pot	Smeuïge vloeistof
Dichtheid	1,48 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 40% In gewicht: 60%
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 29 g/l COV.
Aspect van de film	Licht gestructureerd
Glansgraad	<1 onder 85° - diepmat
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	10 à 12 m2/l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Droog : 1 uur Overschilderbaar: 4 uur
Kleuren	3L en 10L: Wit en kleuren TOTEM realiseerbaar vanuit courant wit en de basissen Ma, Ra, Ya, TA. 15L: Wit en TOTEM kleuren realiseerbaar vanuit het courante wit.
Schrobvastheid	Klasse 2 volgens NF en 13300
Verpakking	15l, 10L en 3L
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

VERWERKINGSADVIEZEN

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol : gebruiksklaar. Kan worden verdund met maximal 10% à 20% water. Airlesspistool : verdunning van 5 tot 10% in volume met water.
Voorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Kwast, speciale acrylrol 10 tot 14 mm Airlesspistool.
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1
Hygiene en veiligheid	Product niet geclasseerd als gevaarlijk. Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 42.1
Onbehandeld	• Gips en aanverwante ondergronden (niet waterafstotend en niet poederig, tenzij op aangepaste primer) • Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen (cement, beton), heel dunne plamuurlagen.
Behandeld	• Ondergronden hierboven behandeld met hechtende verf (één-component). • Andere ondergronden, Tollens raadplegen.
Probleemondergronden	• Oude kalkverf.

Voorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Waterafstotende/poederige platen	Andere ondergronden en compatibele ondergronden
Grondlaag of primer	1 laag OXYGEN IMPRESS of IDROTOP PRIM	1 laag OXYGEN IMPRESS of IDROTOP PRIM
Tussenlaag		
Afwerking	1 à 2 lagen TOL-MAT SILOXANE	1 à 2 lagen TOL-MAT SILOXANE
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be