

VIERO RESTAURA

Restauratieplamuur op basis van witte hydraulische kalk, mengklaar.

Toepassing

- Mortel voor het uitvlakken van verzorgde geveloppervlakken die afgewerkt worden op basis van kalk of silicaat.
- Nieuwbouw, restauratie en renovatie.

Eigenschappen

- Pleisterlaag.
- Mechanische en esthetische homogeniteit met de ondergronden.
- Sterke hechting.
- Grote waterdampdoorlaatbaarheid.
- Soepelheid van de plamuren op basis van kalk.
- Kan als pleister aangebracht worden.



Kenmerken

Aspect in de zak	Wit poeder
Dichtheid	Schijnbare dichtheid van het poeder: 1,5 kg/l
Afgewerkt uitzicht	Gepleisterd, opgewreven wit
Granulometrie	1,6 mm
Dikte	10 tot 15 mm/laag
Rendement (volgens de norm NF T 30-073)	0,6 tot 0,8 kg/m ² in 2 lagen, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Droog : 4 tot 12 uur Overschilderbaar : 12 tot 24 uur naargelang het gekozen effect.
Verpakking	5 kg en 25 kg
Houdbaarheid	6 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats. Beschutten tegen warmte.

Verwerking

Verdunning	Aanmaken: met 22 tot 24 % water, hetzij 5.5 tot 6 liter water voor 25 kg poeder
Vorbereiding van het product	RESTAURA onder het water mengen en gedurende 3 tot 5 minuten mechanisch mengen. Het mengsel moet homogeen zijn. 5 tot 10 minuten laten rusten alvorens te gebruiken
Gereedschap	Truweel, strijkbord en raapbord
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 26.1

Voorzorgen bij het gebruik

- Voor een verzorgde afwerking is een afwerking nodig met een fijn product van het type RESTAURA 1 of RESTAURA FINISH voordat de afwerkingslaag op basis van kalk of silicaten wordt aangebracht (eerst 28 dagen wachten).

- Beschermen tegen uitdroging door bevochtiging van het oppervlak (zonder te doorweken).
- De behandelde oppervlakken ook gedurende 48 uur ook beschermen tegen regenbuien.
- Het product bevat kalk, ondergronden die door spatten geraakt werden onmiddellijk met water afwassen.

Aanwending

- De wanden bevochtigen tot verzadiging en laten zweten. (vermijd opstaand water).
- RESTAURA aanbrengen met een truweel, in een strijklaag tot maximaal 20 mm, aandrukken, bijschaven. Afwerking met sponzen strijkbord mogelijk.
- Als de dikte meer dan 20 mm bedraagt, opeenvolgende strijklagen aanbrengen. Hierbij de droog- en uithardingstijden respecteren. Tussen elke laag bevochtigen.
- Als algemene bepleistering, op een brokkelige ondergrond, een metalen wapening inwerken.
- Product voor vlakui.
- De carbonatatiecyclus van de kalk respecteren.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 26.1
Onbehandeld	Plamuren en mortels op basis van hydraulische bindmiddelen Eenlagige plamuren Steen, baksteen Voor andere ondergronden neemt u contact met Tollens op
Behandeld	.
Probleemondergronden	Waterdichte bekleding, RPE, ITE Waterafstotende ondergronden.

Vorbereitung

Omschrijving	Volgens de regels van de kunst en conform DTU 26.1 met in het bijzonder: de bronnen van vocht, capillair optrekkend, worden geneutraliseerd.
---------------------	--

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
 Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50
 E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be