

ICONE SATIN

Peinture de finition, satinée, aux copolymères acryliques en phase aqueuse

Destination

- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches et humides.
- Parfaitement adapté pour la rénovation de nombreux locaux.

Propriétés

- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
 - > Formule à très faible teneur en COV.
 - > Faible odeur à l'application.
 - > Peut être recommandé dans le cadre d'une démarche Haute Qualité Environnementale.
- Bénéficie du label européen ECOLABEL.
- Grande facilité d'application.
- Excellent rendement.
- Lessivable
- Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
- Séchage rapide.
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,33 kg/l
Extrait sec	En volume: 48 % En poids: 58 %
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. blanc (PV disponible sur demande) Ce produit contient au maximum 5g/l COV teintes
Aspect du film	Semi-tendu.
Brillant spéculaire	18 sous 60°, satiné doux.
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	11 à 14 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière: 30 minutes Sec: 3 heures Recouvrable: 10 heures
Résistance à l'abrasion humide ou lessivabilité	Classe 2 selon NF en 13300
Teintes	Blanc. Teintes GRAND TOTEM et TOTEM PASTEL réalisables à partir des bases Pa, Ma, Ra, Ya, Ta
Conditionnement	10L, 3L et 1L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau: Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 10% à l'eau. Pistolet airless: Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau spécial acrylique 8 à 12 mm. Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Système d'application	Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtues	• Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté). • Supports à base de liants hydrauliques. • Boiseries (après application du primaire adapté)
Revêtues	• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composantes. • Bois et dérivés de bois (après primaire adapté), sauf le bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...). • Métaux (après primaire adapté). • Autres supports, nous consulter.
Surfaces problématiques	• Sur revêtements plastiques muraux collés.

Système d'application

Surfaces	Plaques hydrophobes / pulvérulentes	Autres supports et fonds compatibles
Primer	1 couche de TOL-PRIM U	1 couche d'ICÔNE Impress Tol-Prim I ou Tol-Prim C
Couche intercalaire		
Finition	1 ou 2 couches d'ICÔNE SATIN	1 ou 2 couches d'ICÔNE SATIN
Usage		
Type de système		

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be