

# TOL-MAT SILOXANE

Peinture d'aspect mat profond, aux résines acrylique, renforcée aux siloxanes en phase aqueuse. Intérieur.

## Destination

- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation, en intérieur pièces sèches.
- Parfaitement adapté pour les surfaces les plus exposées à la lumière rasante.

## Propriétés

- Matité absolue
- Grande facilité de mise en œuvre :
  - Excellente glisse
  - Temps ouvert prolongé
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant.
- Excellent rendement
- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
  - Faible odeur, faible teneur en COV.

## Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/10c



## Caractéristiques

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect en pot</b>                         | Liquide onctueux                                                                                                                                                                            |
| <b>Masse volumique</b>                       | 1,48 kg/l                                                                                                                                                                                   |
| <b>Extrait sec</b>                           | En poids: 60 %<br>En volume: 40 %                                                                                                                                                           |
| <b>COV</b>                                   | Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)<br>Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.                                                                                |
| <b>Aspect du film</b>                        | Poché léger                                                                                                                                                                                 |
| <b>Brillant spéculaire</b>                   | <1 sous 85°, mat profond                                                                                                                                                                    |
| <b>Rendement</b>                             | 10 à 12 m <sup>2</sup> /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application                                                                                                      |
| <b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b> | Sec au toucher : 1h<br>Recouvrable : 4h<br>Le séchage est retardé par temps froid, l'humidité et sur les supports très poreux.                                                              |
| <b>Teintes</b>                               | 3L et 10L: Blanc et teintes nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc courant et des bases Ma, Ra, Ya, Ta.<br>15L: Blanc et teintes nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc courant |
| <b>Abrasion humide ou lessivabilité</b>      | Classe 2 selon NF et 13300                                                                                                                                                                  |
| <b>Conditionnement</b>                       | 3L, 10L, 15L                                                                                                                                                                                |
| <b>Conservation</b>                          | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert<br>Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.                                                                                                   |

## Traitement

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dilution</b>                 | Brosse, rouleau: Dilution conseillée de 10% à 20% d'eau.<br>Pistolet airless: Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau |
| <b>Préparation du produit</b>   | Brasser avant sa mise en œuvre.                                                                                     |
| <b>Matériel d'application</b>   | Brosse, rouleau spécial acrylique 10 à 14 mm.<br>Pistolet airless.                                                  |
| <b>Nettoyage des outils</b>     | A l'eau                                                                                                             |
| <b>Conditions d'application</b> | Conformes au DTU 59.1                                                                                               |
| <b>Système d'application</b>    | Selon DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.                |
| <b>Hygiène et sécurité</b>      | Produit non classé dangereux.<br>Consulter la fiche de données de sécurité                                          |

## Supports

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Etat et qualité conformes au DTU 59.1                                                                                                                            |
| <b>Non revêtues</b>            | • Dérivés de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) • Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires |
| <b>Revêtues</b>                | • Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composantes. • Autres supports, nous consulter                                                    |
| <b>Surfaces problématiques</b> | • Anciens badigeons                                                                                                                                              |

## Système d'application

|                            |                                                  |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Surfaces</b>            | Plaques hydrophobes / pulvérulentes              | Autres supports et fonds compatibles       |
| <b>Primer</b>              | 1 couche de TOL-PRIM U ou d'Ultra'Impress dilués | 1 couche d'IDROTOP PRIM ou d'ICONE IMPRESS |
| <b>Couche intercalaire</b> |                                                  |                                            |
| <b>Finition</b>            | 1 ou 2 couches de TOL-MAT SILOXANE               | 1 ou 2 couches de TOL-MAT SILOXANE         |
| <b>Usage</b>               |                                                  |                                            |
| <b>Type de système</b>     |                                                  |                                            |

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique  
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be