

# ORIZON MAT PREMIUM

Binnen: Matte, strakke, slijtvaste lakverf watergedragen op basis van polyurethaan- en acrylharsen

## Toepassing

Hoogwaardige bescherming en verfraaiing van schrijn- of timmerwerk in ruimtes met veel verkeer.  
 Interieur, droge lokalen.  
 Nieuwbouw en renovatie.  
 Afwerkingsniveau A

## Eigenschappen

Zeer harde film: goede schok- en krasbestendigheid  
 Mooie strakke verffilm  
 Goede dekkraacht  
 Goede hechting  
 Gemakkelijke verwerking: uitstekend uitstrijkvermogen  
 Beschikbare kleuren : bijna 100% van de kleuren uit de Grand Totem- en Totem Pastelwaaier  
 Wasbaar, vuilbestendig  
 Goed bestand tegen polieren  
 Capteert en vernietigt de binnenvervuiling zoals daar zijn formaldehyde, hexaldehyde en acetaldehyde  
 Goede duurzaamheid : goede chemische weerstand.  
 Anti-roest additief – anti-flash Rusting



## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 / 6a



## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Licht smeūige verf
<b>Dichtheid</b>	1,36 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In gewicht: 50% In volume: 32%
<b>VOS</b>	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Dit product bevat max. 29 g/l.
<b>Vlampunt</b>	NVT
<b>Aspect van de verffilm</b>	Strakke verffilm
<b>Glansgraad</b>	<7 onder 85°, eiglans
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	10 à 14 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog : 1 uur Handdroog : 2 uur Overschilderbaar : 5 uur De film krijgt zijn optimale eigenschappen na 8 dagen drogen.
<b>Schrobbvastheid</b>	Klasse 1 volgens NF en 13300
<b>Kleuren</b>	Wit

**Verpakking**

Wit : 1 L, 3 L en 10 L  
 Kleuren: 1 L, en 3 L (10L voor de kleuren realiseerbaar vanuit gecalibreerd wit!)

**Houdbaarheid**

24 maanden in de originele, ongeopende verpakking.  
 Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.  
 Na gebruik de pot goed sluiten.

**VERWERKINGSADVIEZEN****Verwerking****Verdunning**

Kwast, rol : gebruiksklaar indien gewenst is een verdunning tot 5%  
 Pistool : verdunnen met 0 à 10% volumedelen water

**Vorbereiding van het product**

Oproeren alvorens te gebruiken

**Gereedschap**

Speciale microvezel rol 5 mm of schuim-stof rol  
 Speciale kwast voor acryllak.  
 Pistool

**Reiniging van het gereedschap**

Water

**Verwerkingsvoorwaarden**

Conform DTU 59.1

Het is noodzakelijk om tussen de lagen te schuren zodat het oppervlak volledig mat is.

**Ondergronden****Omschrijving**

Staat en kwaliteit conform DTU 59.1

**Onbehandeld**

Binnen: Pleisters en aanverwanten. Schildersplamuren. Binnen en buiten: Houtwerk, uitgezonderd tropische houtsoorten : teck, iroko, doussié, western red cedar, ... Metalen (op aangepaste primer)

**Behandeld**

Hierboven beschreven ondergronden behandeld met een goed hechtende verflaag Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

**Vorbereiding****Omschrijving**

Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:

**Onbehandelde ondergronden**

Houtwerk : ontvetten met epoxyverdunner - indien noodzakelijk en dit voor de voorbehandeling. Licht opschuren van de grondlaag.

**Behandelde ondergronden**

Matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door schuren van de primer

**Verwerkingssysteem**

<b>Ondergrond</b>	Metalen	Waterafstotende platen en poederende ondergronden binnen	Andere compatibele ondergronden
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag TOLL-METAUX ANTIROUILLE of TOLL-PRIM A	1 laag TOL-PRIM U verdunde met 10% white spirit	1 laag TOL-PRIM C of 1 laag CROSS
<b>Tussenlaag</b>			
<b>Afwerking</b>	2 lagen ORIZON MAT PREMIUM	2 lagen ORIZON MAT PREMIUM	2 lagen ORIZON MAT PREMIUM
<b>Vereist gebruik</b>			
<b>Systeemtype</b>			

productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

---



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : [info@tollens.be](mailto:info@tollens.be) - Site [www.tollens.be](http://www.tollens.be)