

ELASTOFIX

Een universele, onverzeepbare fixeeringreepregrondergrond op basis van acrylaatdispersie. Watergedragen.

Toepassing

- Voorstrijklaag op beton- en muurwerk, bakstenen, Eternit, en andere steenachtige plaatmaterialen
- Als voorbereiding en grondlaag voor gipskartonplaten en pleisters
- Kan tevens aan Tollens latexmuurverven worden toegevoegd



5l

Kenmerken

Dichtheid	1011 kg/m ³
Droge stofgehalte	In volume: 18% In gewicht: 19,4%
VOS	EU limietwaarden voor dit product (cat. A/h) : 29g/l. Dit product bevat max. 29g/l.
Vlampunt	Nvt
Glansgraad	zijdeglans
Rendement (bij 15 Mu droog)	11,8 m ² /kg = 12 m ² /l , afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 1 uur Kleefvrij : 2 uur Overschilderbaar: 4 uur
Kleuren	Blank in de bus melkachtig wit
Verpakking	5l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking

Verduunning	Kwast, rol : mag verdund worden door 3 volumedelen water
Gereedschap	Kwast, rol
Reiniging van het gereedschap	Water

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie, en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLANS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollans.be - Site www.tollans.be