

# ELASTOFIX

Een universele, onverzeepbare fixeerimpregneerondergrond op basis van acrylaatdispersie. Watergedragen.

## Toepassing

- Voorstrijklaag op beton- en muurwerk, bakstenen, Eternit, en andere steenachtige plaatmaterialen
- Als voorbereiding en grondlaag voor gipskartonplaten en pleisters
- Kan tevens aan Tollens latexmuurverven worden toegevoegd



5l

## Kenmerken

<b>Dichtheid</b>	1011 kg/m <sup>3</sup>
<b>Droge stofgehalte</b>	In volume: 18% In gewicht: 19,4%
<b>VOS</b>	EU limietwaarden voor dit product (cat. A/h) : 29g/l. Dit product bevat max. 29g/l.
<b>Vlampunt</b>	Nvt
<b>Glansgraad</b>	zijdeglans
<b>Rendement (bij 15 Mu droog)</b>	11,8 m <sup>2</sup> /kg = 12 m <sup>2</sup> /l , afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 1 uur Kleefvrij : 2 uur Overschilderbaar: 4 uur
<b>Kleuren</b>	Blank in de bus melkachtig wit
<b>Verpakking</b>	5l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

## Verwerking

<b>Verduunning</b>	Kwast, rol : mag verdund worden door 3 volumedelen water
<b>Gereedschap</b>	Kwast, rol
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Water

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie, en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

---



TOLLANS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : [info@tollans.be](mailto:info@tollans.be) - Site [www.tollans.be](http://www.tollans.be)