

ELASTOSOL ULTRA

Zijdeglanzende ééncomponentverf op basis van acrylurethaanharsen in waterige fase.

Toepassing

- Intens thuisgebruik
- Binnen / **buiten onder beschutting**

Aangepast aan private dienst- en woonruimten, met ingebrip van huishoudelijke garages. In moeilijke omstandigheden (warme band, donkere kleuren, enz. ...) de voorkeur geven aan Elastosol Intense.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Slijt- en krasbestendig

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I classe 7b2/ 6a



Kenmerken

Aspect in de pot	Smeuïge verf
Dichtheid	1,18 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 39% In gewicht: 46%
Vlampunt	Nvt
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat A/i) : 140g/l (2010). Dit product bevat max 139 g/l VOS.
Aspect van de film	Zijdeglaans
Glansgraad	50 onder 60°
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	6 à 7 m ² /l per laag, afhankelijk van de ondergrond en de porositeit van de te behandelen oppervlakken.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Handdroog : 2 uur Overschilderbaar : 4 uur Lichte belasting (voetgangers) : 2 dagen Volledige eigenschappen : 1 week De droogtijd wordt vertraagd door koude en vochtigheid.
Kleuren	52 kleuren van de Elastosol kleurenkaart vertrekkende vanaf gecalibreerd wit en neutraal.
Verpakking	3 l et 10 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije plaats en temperaturen boven de 35°C.

Verwerking

Verdunning	Op behandelde ondergronden : 5 à 10% met water voor de 1ste laag. Gebruiksklaar voor alle andere ondergronden, na een VERPLICHTE laag ELASTOSOL FIX.
Vorbereiding van het product	Krachtig oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Borstel, rol voor vloeren
Reiniging van het gereedschap	Onmiddellijk na gebruik reinigen met water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.3.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.3. Gezonde ondergronden, vrij van vet en ander vuil, samenhangend, poreus en ruw.
Onbehandeld	Betonnen en aanverwante ondergronden (chapes, tegels en gepolijste vloeren) cfr DTU 59.3
Behandeld	Dezelfde, bekleed met gezonde en stevige verflagen, monocomponent en compatibel, perfect hechtend.
Probleemondergronden	Niet poreuze ondergronden, tegels, zachte of niet gebonden vloeren, wateraf- stotende, gekristalliseerde of gecoate ondergronden. Tweecomponentenverven en vloeibare waterdichte systemen.

Vorbereiding

Omschrijving	Volgens de regels van de kunst en conform DTU 59.3, aangevuld met enkele bijzondere voorbereidingen :
Onbehandelde ondergronden	Controleer de gebondenheid van de ondergrond, de afwezigheid van vocht en van opstijgend vocht, de porositeit van de ondergrond door de waterdruppeltest (absorptie tussen 1 en 2 min.) Als de absorptie te snel gaat, behandelen met ELASTOSOL FIX, de primer. Als de absorptie te traag gaat, wordt etsen of gritstralen aanbevolen. Polijsten, borstelen, afstoffen van de ondergronden, alle vetvlekken verwijderen. In bepaalde gevallen kan wassen met hoge druk nodig blijken. Hierbij moet dan worden gecontroleerd of de ondergrond compleet droog is, tot in de kern.
Behandelde ondergronden	Ontvetten, schuren, ontstoffen en controleren op de totale hechtheid van de ondergrond. Verwijder alle vuil.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Behandeld met een verfsysteem	Naakte of gedecapeerde ondergrond
Grondlaag of primer	1 laag verdund met 5 à 10%	Minimum 1 laag Elastosol Fix
Tussenlaag		
Afwerking	2 à 3 onverdunde lagen (ondergronden met veelvuldige passage met een supplementaire laag behandelen)	2 à 3 onverdunde lagen (ondergronden met veelvuldige passage met een supplementaire laag behandelen)
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be