

# HYDROFUGE INCOLORE

Synthetisch, kleurloos product op basis van polysiloxaanharsen

## Toepassing

Ongeschilderde oppervlakken waterafstotend maken.  
Eveneens geschikt voor het waterafstotend maken van ondergronden in beton, decoratieve pleisters, (bak)stenen.

## Eigenschappen

Doeltreffend tegen het indringen van water veroorzaakt door regenlag op buitenmuren.  
Behoudt het originele aspect van de te behandelen ondergrond.  
Bescherming tegen vervuiling.  
Lange duurzaamheid.  
Mogelijkheid tot overschilderen zonder vooreerst de behandelde ondergrond af te bijten.

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 10c Conform norm P 84-403 :  
Classe D1



## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Kleurloze vloeistof
<b>Dichtheid</b>	0,79 kg/l
<b>Vlampunt</b>	38°C
<b>Aspect van de verffilm</b>	Niet-filmvormend product, behoudt het originele aspect van de ondergrond
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	2 à 8 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de aard en de poreusheid van de ondergrond (plaats vooreerst een proefvlak !)
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Overschilderbaar: 24 uur Het product is reeds doeltreffend 5 à 6 uur na applicatie
<b>Kleuren</b>	Kleurloos
<b>Verpakking</b>	5L en 25L
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

## Verwerking

<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar
<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens te gebruiken
<b>Gereedschap</b>	Borstel, anti-druprol, vernevelaar
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	White Spirit
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform DTU 59.1

Het hydrofoberen zal niet optimaal zijn bij aanwezigheid van diepgaande haarscheurtjes, scheurtjes in de ondergrond of voegwerk in slechte staat.  
Plaats een proefvlak indien ondergrond bestaat uit een reparatiemortel

## Ondergronden

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	Poreuze ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen en allerlei niet geschilderd metselwerk.
<b>Behandeld</b>	Andere ondergronden, Tollens Coatings raad-plegen.
<b>Probleemondergronden</b>	Tollens Hydrofuge niet aanbrengen op nieuwe beton en op pas bepleisterde ondergronden of behandeld met een nieuwe crepi. Het is noodzakelijk om een droogperiode van tenminste 28 dagen te voorzien ! * Pleisterwerk en producten op basis van plaaster, met name voegen. * Organische verfproducten en muurbekledingen. * Hout * Metaal * Bevat geen anti-graffiti beschermend middel * Is niet geschikt voor vloeren

## Vorbereiding

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
<b>Onbehandelde ondergronden</b>	De ondergrond vooreerst behandelen met een schimmelwerend product
<b>Behandelde ondergronden</b>	

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België  
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be