

# ICONE VELOURS

WATERVERDUNBARE MATTE EIGLANS AFWERKINGSVERF OP BASIS VAN ACRYL COPOLYMEREN

## Toepassing

- Bescherming en verfraaiing van muren en plafonds
- Nieuwbouw en renovatiewerken, in droge ruimtes
- Uiterst geschikt voor renovatie van verschillende ruimtes

## Eigenschappen

- Verbetert het comfort van de schilder en van de aanwezigen in de lokalen :
  - > Formule met een heel laag gehalte aan VOS
  - > Totale afwezigheid van geur tijdens de verwerking
- Beschikt over het Europese label ECO-LABEL
- Additief met antiroesteffect Anti-flash Rusting.
- Gemakkelijk te verwerken
- Uitstekend rendement
- Mooi mat eiglans aspect
- Goede dekkraft
- Vlugge droging
- Vergeelt niet

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famillie I classe 7b2



## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Smeuige vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,37 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 45% In gewicht: 57%
<b>VOS</b>	Eu limietwaarde voor dit product (cat A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 1 g/l VOS in het wit. (PV verkrijgbaar op aanvraag) In kleur bevat dit product maximum 5g/l VOS.
<b>Aspect van de verffilm</b>	Halfstrakke verffilm
<b>Glansgraad</b>	8 onder 60°, mat eiglans
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	11 à 14 m <sup>2</sup> /l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 30 minuten Handdroog : 3 uur Overschilderbaar : 10 uur
<b>Kleuren</b>	Wit. Kleuren uit de waaier GRAND TOTEM en TOTEM PASTEL realiseerbaar vanuit de basissen Ma, Pa, Ra, Ta en Ya.
<b>Schrobbvastheid</b>	Klasse 2 volgens NF en 13300

<b>Verpakking</b>	1L, 3L en 10L
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

### Verwerking

<b>Verdunning</b>	Kwast, rol : Gebruiksklaar. Mag verdund worden tot max. 10% met water. Airlesspistool : Verdunning van 5 à 10% in volumedelen met water.
<b>Vorbereiding van het product</b>	Krachtig oproeren alvorens te gebruiken
<b>Gereedschap</b>	Kwast, speciale acrylrol 8 à 12 mm Airlesspistool
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Water
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform DTU 59.1
<b>Verwerkingssysteem:</b>	Volgens de DTU 59.1, zijn de voorbereidende werken te overwegen in functie van de gewenste afwerking.
<b>Hygiëne en veiligheid</b>	Raadpleeg de veiligheidsfiche. Ongevaarlijk product.

### Ondergronden

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	• Gips en aanverwante ondergronden, met uitzondering van waterafstotende en/of poederige gipsplaten en –tegels. • Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen.
<b>Behandeld</b>	• Hierboven genoemde ondergronden behandeld met ééncomponent goed hechtende verflagen. • Hout en afgeleide ondergronden met uitzondering van tropische houtsoorten (teak, iroko, doussié, western red cedar,...) op aangepaste primer. • Metalen (op reeds aangepaste voorstrijklaag). • Andere ondergronden, Tollens raadplegen.
<b>Probleemondergronden</b>	• Op plastic herbeklede muren.

### Vorbereiding

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
<b>Onbehandelde ondergronden</b>	Indien nodig ontvetten van hout en derivaten met DILUANT EPOXY voordat de primer wordt aangebracht
<b>Behandelde ondergronden</b>	Matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door schuren

### Verwerkingssysteem

<b>Ondergrond</b>	Hout en derivaten. Waterafstotend/poederende platen	Andere ondergronden zoals bepleistering, enz. ...
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag Tollens TOM-PRIM U	1 laag ICÔNE IMPRESS/TOL-PRIM I of TOL-PRIM C
<b>Tussenlaag</b>		
<b>Afwerking</b>	1 of 2 lagen ICÔNE VELOURS	1 of 2 lagen ICÔNE VELOURS
<b>Vereist gebruik</b>		
<b>Systeemtype</b>		



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : [info@tollens.be](mailto:info@tollens.be) - Site [www.tollens.be](http://www.tollens.be)