

IDROTOP VELOURS SATINE

Watergedragen verf met een zijdefluweel aspect op basis van acrylharsen, versterkt met siloxanen

Toepassing

- In droge en vochtige ruimtes die niet worden blootgesteld aan spattend water
- Nieuwbouw- en renovatiewerken binnen
- Aanbevolen op glasweefseldoek

Eigenschappen

- Heel gemakkelijke verwerking
- Vult uitstekend
- Zeer goede dekkracht
- Uitstekend uitstrijkvermogen
- Blijvende witheid
- Snelle droging
- Onverzeepbaar
- Additief met antiroesteffet Anti-flash Rusting.

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2



Kenmerken

Aspect in de pot	Smeuïge vloeistof
Dichtheid	1,31 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 45% In gewicht: 58%
VOS	Eu limietwaarde voor dit product (cat A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 29 g/l VOS.
Aspect van de verffilm	Lichte structuur, fluweelachtig zijdeglans
Glansgraad	14 onder 60°, zachte satijnglans
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	9 à 11 m ² /l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Droog: 2 uur Overschilderbaar : 8 uur

Schrobvastheid

Klasse 1 volgens NF en 13300

Kleuren

Wit en tinten van de Totem vertrekkende vanuit courant wit (aangeduid met Pa op te Totem) en de basis Ma

Verpakking

Wit en basis Ma: 15l, 10l en 5l afhankelijk van de basis

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

VERWERKINGSADVIEZEN**Verwerking****Verdunning**

Kwast en rol : gebruiksklaar.

Spuit : verdunnen met 5 tot 10% met water naargelang het absorptievermogen van de ondergrond en het gebruikte materiaal.

Vorbereiding van het product

Oproeren alvorens te gebruiken

Gereedschap

Kwast, airless-spuit of HVLP-spuit

Reiniging van het gereedschap

Water

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1

Verwerkingssysteem:

Volgens de DTU 59.1, zijn de voorbereidende werken te overwegen in functie van de gewenste afwerking.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg de veiligheidsfiche. Ongevaarlijk product.

Ondergronden**Vorbereiding****Verwerkingssysteem****Ondergrond**

Metaal

Plaaster en afgeleiden
(waterafstotend/poederend)

Andere ondergronden

Grondlaag of primer	1 laag TOL-METAUX ANTIROUILLE, TOL-PRIM A of TOL-PRIM P ** volgens het type metaal	1 laag TOL-PRIM U	1 laag IDROTOP PRIM of ICONE IMPRESS
Tussenlaag			
Afwerking	2 lagen IDROTOP VELOURS	2 lagen IDROTOP VELOURS	2 lagen IDROTOP VELOURS
Vereist gebruik			
Systeemtype			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
 Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
 E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be