

TOL-FIXATEUR GCPV

Dekkende en korrelend fixeermiddel met acrylcopolymeren in solventfase

Toepassing

Fixeermiddel voor onbehandelde en behandelde ondergronden, poreus of niet poreus.
Nieuwbouw en renovatiewerken.

Eigenschappen

- Sterke penetratie en hechting
- Regelt de absorptie van de ondergronden
- Zeer goede hechting
- Bestudeerde granulometrie om de toepassing van goedvullende gevelverven te vergemakkelijken
- Microporeus
- Niet verzeepbaar
- Kan worden afgewerkt met de meeste verven en bekledingen in solventfase of watergedragen fase.

Classificatie

AFNOR NF T 36-005: Familie I – classe 7b1



Kenmerken

Aspect in de pot	Vloeibare verf
Dichtheid	1,32 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 39% In gewicht: 62%
Viampunt	41°C
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/h): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 749 g/l
Aspect van de film	Mat, korrelig
Glansgraad	<5 onder 60° - mat
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	6 à 7 m ² /l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkmethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Droog : 2 uur Overschilderbaar : 24 uur
Kleuren	Wit
Verpakking	15l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Verwerking

Verdunning	Gebruiksklaar
Voorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Borstel, muurverfrol

Reiniging van het gereedschap	White Spirit
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1
Verwerkingssysteem	Volgens de DTU 59.1 zijn de voorbereidende werken te overwegen in functie van de gewenste afwerking.
Hygiëne en veiligheid	Raadplaag de veiligheidsfiche. Ongevaarlijk product.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1, 59.2 en 42.1
Onbehandeld	• Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen en metselwerk • Kalkmortel • Onbehandelde cementvezelplaten • Tioolse plamuren, één laag plamuren • Gezonde natuursteen, baksteen • Ceramische bepleistering, glastegeltjes • Oude hechtende verfbekledingen
Behandeld	• Oude polyurethaanlak voor metselwerk • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen
Probleemondergronden	• Waterdichtingsbekledingen, RSE, RPE, ITE dunne bepleistering. • Glasal® • Voorgelakte platen

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1, 59.2 en 42.1 met in het bijzonder
Onbehandelde ondergronden	Eventueel behandelen met een schimmelwerend product ANTI-MOUSSE MP.
Behandelde ondergronden	Eventueel behandelen met een schimmelwerend product ANTI-MOUSSE MP.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	
Grondlaag of primer	1 laag TOL-FIXATEUR GCPV
Tussenlaag	
Afwerking	Gevelverf of –bekleding met decoratieve of waterdichte functie
Vereist gebruik	
Systeemtype	

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be