TOLLENS

ELASTOP SATIN

Voorstrijk- en afwerklak voor hout, microporeus, strak, zijdeglanzend op basis van solventgedragen alkydharsen.

1l 3l 10l

Toepassing

Bescherming en verfraaiing van muren, plafonds en houtwerk.
Speciaal ontworden voor bescherming en decoratie van houtwerk.
Geschikt als grondlaag op houtwerk en daarna overschilderen met nog een laag Elastop.
Nieuwbouw en renovatiewerken.

Eigenschappen

Microporeus.
Soepele verffilm.
Goede weerstand tegen verkrijting en vergeling.
Thixotropisch: vullend.
Goed rendement.
Reinigbaar volgens norm DTU 59.1.

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Familie I – Classe 4a

KENMERKEN

Kenmerken

Aspect in de pot	Thixotropische verf.
Dichtheid	1,27 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 57% In gewicht: 78%
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximum 299 g/l VOS.
Vlampunt	38°C
Aspect van de verffilm	Strakke verffilm – zijdeglans aspect.
Glansgraad	55 onder 60° - hoge zijdeglans.
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	15 à 17 m2/l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 6 uur Handdroog: 8 uur Overschilderbaar: 24 uur
Kleuren	Wit en kleuren uit de GRAND TOTEM realiseerbaar vanuit basissen Ps,-Ms,-Ts1 en Ts2.
Verpakking	Wit: 1 l, 3 l – Zwart: 1 l Kleuren: 1 l en 3 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

ADVIEZEN

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol: gebruiksklaar. Indien als voorstrijklaag : verdunnen met 3% volumedelen white spirit.

VERWERKING

	Pistool: verdunnen met 3% volumedelen verdunnen met wasbenzine.
Voorbereiding van het product	Oproeren alvorens te gebruiken (thixotropische verf).
Gereedschap	Kwast, rol, pistool.
Reiniging van het gereedschap	White Spirit.
Verwerkingsvoorwaarden	Conform DTU 59.1.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1.
Onbehandeld	Binnen: pleisterwerk en afgeleiden. Binnen en buiten: hout en afgeleiden, uitgezonderd tropische houtsoorten.
Behandeld	Binnen: ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen, vooraf geplamuurd. Binnen en buiten: hout en afgeleiden, uitgezonderd tropische houtsoorten reeds behandeld met een goed hechtende verflaag.

Voorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
Onbehandelde ondergronden	Hydraulische bindmiddelen: verplicht plamuren. Hout en afgeleiden: ontvetten en verwijderen van harsuitbloedingen met een epoxyverdunner.
Behandelde ondergronden	Matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door opschuren. Hout en afgeleiden: indien behandeld met een niet microporeuze verf, deze verwijdderen door schuren of chemisch afbijten met DECAP'BATIMENT GEL.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	HOUT EN AFGELEIDEN	ANDERE COMPATIBELE ONDERGRONDEN
Grondlaag of primer	1 laag TOL PRIM U	1 laag IMPRESSION UNIVERSELLE
Tussenlaag		
Afwerking	2 lagen ELASTOP SATIN	2 lagen ELASTOP SATIN
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be