

# FASTODECOR

Gestructureerde, watergedragen, zijdeglanzende muurverf op basis van copolymeer-acrylique. Eénlaagsysteem.

## Toepassing

- Bescherming en verfraaiing van muren en plafonds in lokalen met intensief gebruik
- Nieuwbouw en renovatie, vochtige en droge plaatsen.

## Eigenschappen

- Na 12 uur kunnen de lokalen reeds in dienst genomen worden
- Het vullend vermogen laat toe bepaalde onregelmatigheden in de ondergrond te camoufleren
- Grote dekkracht
- De structuur kan lichtjes gewijzigd worden, dit is afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid product
- Eénlaagsysteem, eenvoudig in gebruik

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2.



## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Smeuïge vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,34 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 46% In gewicht: 60%
<b>VOS</b>	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a) : 30 g/l. Dit product bevat max. 29 g/l VOS.
<b>Aspect van de verffilm</b>	Gestructureerd
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	1 à 3 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode, dit komt overeen met een verbruik van 0,400 tot 0,800kg/m <sup>2</sup> .
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 3 à 4 uur Handdroog: 8 uur Overschilderbaar : 24 uur Hard: na 6 dagen
<b>Kleuren</b>	Wit en kleuren uit de GRAND TOTEM realiseerbaar vanuit basissen Pa
<b>Verpakking</b>	Wit : 15 l, 5 l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

## Verwerking

<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar, niet verdunnen
<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens te gebruiken
<b>Gereedschap</b>	Langharige rol 14mm of een structuurrol gevolgd door een mousserol met een honinggraatstructuur volgens het gewenste resultaat.

**Reiniging van het gereedschap**

Water

**Verwerkingsvoorwaarden**

Conform DTU 59.1

FASTODECOR dik aanbrengen met een langharige rol 14mm of met een structuurrol. Onmiddellijk in de nog natte laag, het product op regelmatige wijze structureren met een honinggraad rol.

**Ondergronden****Omschrijving**

Staat en kwaliteit conform DTU 59.1

**Onbehandeld**

\* Pleisterwerk en afge-leiden \* Ondergrond op basis van hydraulische bindmiddelen en metselwerk.

**Behandeld**

\* Hierboven beschreven ondergronden behandeld met goed hechtende verflagen. \* Andere ondergronden, Tollens Coatings raad-plegen.

**Vorbereiding****Omschrijving**

Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:

**Verwerkingssysteem**

<b>Ondergrond</b>	Op basis van hydraulische bindmiddelen	Andere ondergronden
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag Tol-Prim C	1 laag Tol-Prim C of Tol-Prim U
<b>Tussenlaag</b>		
<b>Afwerking</b>	1 à 2 lagen Fastodecor aan 400g/m <sup>2</sup> per laag	1 à 2 lagen Fastodecor aan 400g/m <sup>2</sup> per laag
<b>Vereist gebruik</b>		
<b>Systeemtype</b>		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België  
 Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50  
 E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be