

# ICONE SATIN

Waterverdunbare zijdeglanzende afwerkingsverf op basis van acryl copolymeren.

## Toepassing

- Bescherming en verfraaiing van muren en plafonds
- Nieuwbouw en renovatiewerken, in droge en vochtige ruimtes
- Uiterst geschikt voor renovatie van verschillende ruimtes

## Eigenschappen

- Verbetert het comfort van de schilder en van de aanwezigen in de lokalen :
  - > Formule met een heel laag gehalte aan VOS
  - > Totale afwezigheid van geur tijdens de verwerking

- Gemakkelijk te verwerken
- Uitstekend rendement
- Afwasbaar
- Goede dekkracht
- Vlugge droging
- Vergeelt niet

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famillie I classe 7b2



## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Smeuïge vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,33 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 48% In gewicht: 58%
<b>VOS</b>	Eu limietwaarde voor dit product (cat A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 1 g/l VOS in het wit. (PV na aanvraag) In kleur bevat dit product maximum 5g/l VOS.
<b>Aspect van de verffilm</b>	Halfstrakke verffilm
<b>Glansgraad</b>	18 onder 60°, zachte glans
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	11 à 14 m <sup>2</sup> /l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 30 minuten Handdroog : 3 uur Overschilderbaar : 10 uur
<b>Schrobbvastheid</b>	Klasse 2 volgens NF en 13300
<b>Kleuren</b>	Wit. Kleuren uit de waaier GRAND TOTEM en TOTEM PASTEL realiseerbaar vanuit de basissen Ma, Pa, Ra, Ta en Ya.
<b>Verpakking</b>	1L, 3L en 10L
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

**Verwerking**

<b>Verdunning</b>	Kwast, rol : Gebruiksklaar. Mag verdund worden tot max. 10% met water. Airlesspistool : Verdunning van 5 à 10% in volumedelen met water.
<b>Vorbereiding van het product</b>	Krchtig oproeren alvorens te gebruiken
<b>Gereedschap</b>	Kwast, speciale acrylrol 8 à 12 mm Airlesspistool
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Water
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform DTU 59.1

**Ondergronden**

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	• Gips en aanverwante ondergronden, met uitzondering van waterafstotende en/of poederige gipsplaten en –tegels. • Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen. •
<b>Behandeld</b>	• Hierboven genoemde ondergronden behandeld met ééncomponent goed hechtende verflagen. • Hout en afeleide ondergronden met uitzondering van tropische hutsoorten (teak, iroko, doussié, wwerstern red cedar,...) op aangepaste primer. • Metalen (op reeds aangepaste voorstrijklaag). • Andere ondergronden, Tollens raadplegen.
<b>Probleemondergronden</b>	• Op kunststof gekleefde ondergronden

**Vorbereiding**

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
<b>Onbehandelde ondergronden</b>	Indien nodig voor de primer ontvetten van hout en derivaten met DILUANT EPOXI. Opschuren voor primer.
<b>Behandelde ondergronden</b>	Matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door schuren

**Verwerkingssysteem**

<b>Ondergrond</b>	Metaal	Hout en derivaten. Waterafstotend/poederende platen	Andere ondergronden zoals bepleistering, enz. ...
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag Tol-Métaux	1 laag Tollens TOL-PRIM U	1 of 2 lagen Icône Impress/Tol-Prim I ou Tol-Prim C
<b>Tussenlaag</b>			
<b>Afwerking</b>	1 of 2 lagen Icône Satin (bij voorkeur afwerken met 1 dekkende laag)	1 of 2 lagen Icône Satin (bij voorkeur afwerken met 1 dekkende laag)	1 of 2 lagen Icône Satin (bij voorkeur afwerken met 1 dekkende laag)
<b>Vereist gebruik</b>			
<b>Systeemtype</b>			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België  
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be