

# IDROTOP MAT

Dekkende, matte afwerkingsverf met acrylharsen - waterverdundbaar

## Toepassing

- Binnen, droge lokalen
- Bescherming en verfraaiing van muren en plafonds
- Nieuwbouw- en renovatiewerken

## Eigenschappen

- Zeer goede dekking, zeer goede vulling
- Zeer goed uitstrijkbaar
- Mooie witheid
- Snelle droging
- Weinig geur
- Onverzeepbaar
- Beschikt over het label NF ENVIRONNEMENT
- Anti-roest additief « Anti-flash Rusting »

## Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



## Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Smeuige vloeistof
<b>Dichtheid</b>	1,43 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 36% In gewicht: 53%
<b>VOS</b>	Eu limietwaarde voor dit product (cat A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 29 g/l VOS.
<b>Aspect van de verffilm</b>	Lichte structuur, mat
<b>Glansgraad</b>	< 2 onder 85°, mat
<b>Rendement (volgens norm NF T 30-073)</b>	9 à 11 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog: 1 uur Overschilderbaar : 4 uur
<b>Kleuren</b>	Wit en tinten van de Totem Pastel en de Grand Totem vertrekkende vanuit courant wit en basis MA
<b>Verpakking</b>	15L, 10L en 5L, afhankelijk van de gebruikte basis
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

## Verwerking

**Verdunning** Kwast en rol : gebruiksklaar.

De 1ste laag kan worden verdund met 10 tot 20% water, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens te gebruiken
<b>Gereedschap</b>	Kwast, rol. Voor airlesstoepassing gebruik Idrotop Mat Silan !
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Water
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform DTU 59.1 Verwerking op droge ondergronden. Vermijd te dikke lagen van het product

## Ondergronden

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afgeleiden van plaaster (niet waterafstotend en niet poederend tenzij met geschikte voorstrijklaag</li> <li>Ondergrond op basis van hydraulische bindmiddelen (cement, beton) dunne bepleistering</li> <li>Hout en afgeleiden van hout, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhoudsstoffen (teck, iroko, doussié, western red cedar, ...)</li> </ul>
<b>Behandeld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metalen (op aangepaste primer)</li> <li>De bovengenoemde ondergronden bedekt met oude verflagen</li> <li>Andere ondergronden : Tollens Coatings raadplegen</li> </ul>
<b>Probleemondergronden</b>	Op gelijkde kunststof wandbekleding.

## Vorbereiding

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
---------------------	--------------------------------------------------------------------------

## Verwerkingssysteem

Ondergrond	Metaal	Plaaster en afgeleiden (waterafstotend/poederend)	Andere ondergronden
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag TOL-METAUX, TOL-PRIM A of TOL-PRIM P ** volgens het type metaal	1 laag TOL-PRIM U	1 laag IDROTOP PRIM of ICONE IMPRESS
<b>Tussenlaag</b>			
<b>Afwerking</b>	2 lagen IDROTOP MAT	2 lagen IDROTOP MAT	2 lagen IDROTOP MAT
<b>Vereist gebruik</b>			
<b>Systeemtype</b>			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be