

LONG LIFE MAT

Zeer kras en slijtvaste, duurzame matte vernis op basis van urethaanalkydharsen.

Toepassing


Bescherming en verfraaiing van de meeste houtsoorten.
Nieuwbouw en renovatiewerken.
Bescherming van imitatiehout en sommige patines
(raadpleeg Tollens Coatings)

Eigenschappen

Hittebestendig (115°C).
Schoor- en krasvast.
Duurzaam.
Blijvende glans.
Uitstekende hechting.
Reinigen volgens norm DTU 59.1

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a



Kenmerken

Aspect in de pot	Transparante, dikke vloeistof
Dichtheid	0,97 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 48% In gewicht: 59%
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat.A/e) : 500 g/l (2007) Dit product bevat maximum 499 g/l VOS
Vlampunt	38°C
Aspect van de verffilm	Strakke verffilm
Rendement (volgens norm NF T 30-073)	14 à 19 m ² /l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 2 uur Handdroog: 3 uur Overschilderbaar : 16 uur
Kleuren	Kleurloos
Verpakking	1 l en 3 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol: gebruiksklaar. Opgelet : de voorstrijklaag verdunnen met 10% White Spirit. Pistool : verdunnen met 5 à 10% volumedelen White Spirit of wasbenzine
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens te gebruiken
Gereedschap	Kwast, lakrol, gevolgd door gladstrijken met een spalter, pistool.
Reiniging van het gereedschap	White Spirit

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1
Onbehandeld	* Houtwerk, uitgezonderd tropische houtsoorten (iroko, teck, dousié, western red cedar, etc.)
Behandeld	* Hierboven beschreven ondergronden behandeld met oude vernislagen of goed hechtende beitsen. * Imitatiehout, patines en andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:
Onbehandelde ondergronden	Ontvetten en verwijderen van de harsuitbloeiingen met een epoxyverdunner.
Behandelde ondergronden	Hout behandeld met een vernis of beits: matteren van blinkende of zijdeglanzende oppervlakken door opschuren. Geboend hout: verwijderen van de boenwas en parafinedeeltjes door schuren of afbijten.

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Naakt hout	Hout behandeld met een vernis of een beits op alkydbasis
Grondlaag of primer	1 laag LONG LIFE BRILLANT, verdund met 10% volumedelen White Spirit. Laten drogen en opschuren met schuurpapier 120.	
Tussenlaag	1 laag LONG LIFE BRILLANT, onverdund. Laten drogen en opschuren.	1 laag LONG LIFE BRILLANT onverdund. Laten drogen en opschuren
Afwerking	1 laag LONG LIFE BRILLANT ONVERDUND	1 laag LONG LIFE BRILLANT ONVERDUND
Vereist gebruik		
Systeemtype		

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
 Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50
 E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be