

TOLL-MÉTAUX BRILLANT

Strakke hoogglanzende roestwerende afwerkingsverf op basis van alkydharsen

Toepassing

Bescherming en verfraaiing van metaal (smeedwerk, luiken, borstweringen, metaalconstructies, hekwerk, metalen gevelbekledingen,)

Nieuwbouw en renovatiewerken.

Zowel voor landelijke als stedelijke doeleinden geschikt.

Eigenschappen

Hoge, mooie glansgraad.

Zeer hoge dekkraft.


Goede weerstand tegen roestvorming.

Regelmatige vloeï.

Normaal reinigen volgens norm DTU 59.1.

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a



Kenmerken

| | |
|---|---|
| Aspect in de pot | Licht romige vloeistof |
| Dichtheid | 1,14 kg/l |
| Vaste stofgehalte | In volume: 48% In gewicht: 67% |
| Vlampunt | 38°C |
| VOS | EU limietwaarde voor dit product (cat. A/i) : 600 g/l (2007), 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 499 g/l. |
| Aspect van de film | Strak mooi vloeiend |
| Glansgraad | / |
| Rendement (bij 20°C en 65% R.V.) | 12 à 16 m ² /l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de applicatiemethode. Aanbevolen droge filmdikte : 30 à 40µm per laag. |
| Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.) | Stofdroog : 4 uur Handdroog : 5 uur Overschilderbaar : 24 uur |
| Kleuren | Zie kleurenkaart |
| Verpakking | 1 l en 5 l |
| Houdbaarheid | 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats. |

Verwerking

| | |
|-------------------------------------|--|
| Verdunning | Borstel, rol : gebruiksklaar Pistool : verdunnen met 5 à 10% volumedelen wasbenzine |
| Vorbereiding van het product | Oproeren alvorens in gebruikname |
| Gereedschap | Borstel, rol, pistool |

Reiniging van het gereedschap White Spirit

Verwerkingsvoorwaarden Conform norm DTU 59.1
TOLL-METAUX BRILLANT niet verwerken bij omstandigheden die condensatie kunnen veroorzaken.

Ondergronden

Omschrijving Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1

Onbehandeld Ferro-metalen

Behandeld Non ferro-metalen behandeld met een geschikte primer. Metalen behandeld met een goed hechtende, oude verflaag. Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Vorbereiding

Omschrijving Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1

Onbehandelde ondergronden Indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner

Behandelde ondergronden Mattern van blinkende en zijdeglanzende oppervlakken door opschuren.

Verwerkingssysteem

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Ondergrond | Ferro-metalen | Non ferro-metalen |
| Grondlaag of primer | Het oppervlak voorbereiden volgens de regels van de kunst | Het oppervlak voorbereiden volgens de regels van de kunst |
| Tussenlaag | Normale bescherming. Maximale bescherming (verplicht voor afwerking n°6) | |
| Afwerking | 2 lagen TOLL-METAUX BRILLANT | 2 lagen TOLL-METAUX BRILLANT |
| Vereist gebruik | | |
| Systeemtype | | |

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België
Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50
E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be