

TOLL'AZUR ACRYL SATIN

Zijdeglansbeits op basis van watergedragen acrylharsen

Toepassing

- Bescherming en decoratie van de meeste houtsoorten
- Nieuwbouw en renovatiewerken

Eigenschappen

- Beschermt tegen alle weersomstandigheden
- UV-werend (uitgezonderd de tint naturel 025 en kleurloos 020) voorkomt vergrijzing van het hout
- Microporeus en soepel : laat het hout ademen
- Zijdeglansaspect : benadrukt de nerven van het hout
- Watergedragen, vlugge droging en reukarm
- Eenvoudig in verwerking en in onderhoud

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – klasse 7b2



Kenmerken

Aspect in de pot	Gekleurde, melkachtige vloeistof
Dichtheid	1,02 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 31% In gewicht: 34%
Vlampunt	NVT
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/e) : 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Dit product bevat maximum 129 g/l VOS.
Aspect van de film	Strak geboend effect
Glansgraad	Eiglans
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	Geschaafd hout: 14 à 18 m ² /l Ongeschaafd hout: 11 à 15 m ² /l Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog : 1uur Droog : 2 uur Overschilderbaar : 6 uur
Kleuren	20 houttinten Naturel 025 en incolore 020 en enkele decokleuren : enkel binnen toepasbaar, raadpleeg de 'Lasure Deco' kleurkaart. 80 decoratieve kleuren realiseerbaar via het kleurenmengsysteem vanuit kleurloos 020. Houttinten zijn onderling mengbaar.
Verpakking	Kleurloos 020 : 1 l, 3 l en 10 l Houttinten en Decoratieve tinten : 1 l, 3 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Verwerking

Verduunning	Gebruiksklaar. Enkel voorstrijk : verdunnen met 15% volumedelen water.
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Kwast. Rol gevolgd door gladstrijken met een spalter.
Reiniging van het gereedschap	Water
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1 <ul style="list-style-type: none"> • TOLL'AZUR ACRYL SATIN kleuren naturel 025, incolore 020 en sommige decokleuren (zie kleurkaart) zijn uitsluitend bestemd om binnen te verwerken. • Gebruik TOLL'AZUR IMPREGNATION als primer bij het risico dat tanines doorbloeden. Bij verwerking binnen.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1 en veifieer de compatibiliteit met de norm EN 335
Onbehandeld	• Hout en afgeleiden, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhouds- stoffen.
Behandeld	• Hout behandeld met een oude goed hechtende, microporeuze beits. • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
Onbehandelde ondergronden	Eventuele vergrijzing verwijderen met RENOVATEUR DE BOIS. Ontvetten en verwijderen van uitbloeiingen met een epoxyverdunner. Opschuren met korrel type 80 tot 100.
Behandelde ondergronden	Afbijten bij een oude vernis, niet-microporeuze of slecht hechtende verf. Met een verf, vernis of boenwas: afbijten met DECAP'BATIMENT GEL of mechanisch afschuren. Met een afbladderende beits: verwijderen door schuren of afkrabben van de slecht hechtende verffilm. Met een goed hechtende beits: glanzende en zijdeglanzende oppervlakken matteren door opschuren

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Binnen	Buiten	Onderhoud
Grondlaag of primer	1 laag TOLL'AZUR ACRYL SATIN, verdund met 15% volumedelen water	1 laag TOLL'AZUR IMPREGNATION	
Tussenlaag			
Afwerking	1 laag TOLL'AZUR ACRYL SATIN	2 lagen TOLL'AZUR ACRYL SATIN	1 laag TOLL'AZUR ACRYL SATIN
Vereist gebruik			
Systeemtype			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verduunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengfels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be