

TOLL'AZUR FLUIDE

Zijdeglansbeits op basis van solventgedragen alkydharsen

Toepassing

- Bescherming en decoratie van de meeste houtsoorten
- Nieuwbouw en renovatiewerken

Eigenschappen

Goede hechting.

Waterafstotend- beschermt tegen alle weersomstandigheden.

U.V.-bestendig (uitgezonderd de tint naturel 025) voorkomt vergrijzing van het hout.

Microporeus en soepel - laat het hout ademen.

Zijdeglansaspect, onderlijnt en accentueert de oorspronkelijke houtnerftekening.

Eenvoudig in verwerking en in onderhoud

Preventieve bescherming tegen algen en schimmels

Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a



Kenmerken

Aspect in de pot	Licht gekleurde transparante vloeistof.
Dichtheid	0,90 kg/l
Vaste stofgehalte	In volume: 34% In gewicht: 43%
Vlampunt	38°C
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 399 g/l.
Aspect van de film	Strak
Glansgraad	Zijdeglans
Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)	Geschaafd hout: 8 à 13 m ² /l Ongeschaafd hout: 6 à 10 m ² /l Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingwijze
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Hors poussière : 2 h Sec : 6 h Recouvrable : 24 h Hors poussière : 2 h Sec : 6 h Recouvrable : 24 h Stofdroog : 2 uur Droog : 6 uur Overschilderbaar : 24 uur
Kleuren	11 houttinten : verwerking zowel binnen als buiten. Naturel 025 : uitsluitend verwerking binnen. Zie kleurkaart 'Lasure Houttinten'. Mogelijkheid om de kleuren onderling te mengen
Verpakking	Kleurloos 020 : 1 l en 3 l Houttinten en Decoratieve tinten : 1 l en 3 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Verwerking

Verdunning	Gebruiksklaar. Indien gebruikt als voorstrijk : verdunnen met 15% volumedelen White Spirit.
Vorbereiding van het product	Oproeren alvorens in gebruikname
Gereedschap	Kwast. Rol gevolgd door gladstrijken met een spalter.
Reiniging van het gereedschap	White spirit
Verwerkingsvoorwaarden	Conform norm DTU 59.1, conform de norm EN335 TOLL'AZUR FLUIDE in de kleur naturel 025 is enkel bestemd voor binnengebruik.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1
Onbehandeld	• Hout en afgeleiden, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhouds- stoffen.
Behandeld	• Hout behandeld met een oude goed hechtende, microporeuze beits. • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

Vorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
Onbehandelde ondergronden	Eventuele vergrijzing verwijderen met RENOVATEUR DE BOIS. Ontvetten en verwijderen van uitbloeiingen met een epoxyverdunner. Opschuren met korrel type 80 tot 100.
Behandelde ondergronden	Met een verf, vernis of boenwas: afbijten met DECAP'BATIMENT GEL of mechanisch afschuren. Met een afbladderende beits: verwijderen door schuren of afkrabben van de slecht hechtende verffilm. Met een goed hechtende beits: indien noodzakelijk desinfecteren met een anti-mosproduct. Glanzende en zijdeglanzende oppervlakken matteren door opschuren

Verwerkingssysteem

Ondergrond	Nieuwbouw (naakt of gedecapeerd hout)	Onderhoud	Renovatiewerken
Grondlaag of primer	1 laag TOLL'AZUR SOLVENT FLUIDE verdund met 15% white spirit	1 laag TOLL'AZUR IMPREGNATION	
Tussenlaag			
Afwerking	Buiten: 2 lagen TOLL'AZUR SOLVENT FLUIDE - Binnen: 1 laag TOLL'AZUR SOLVENT FLUIDE	1 laag TOLL'AZUR SOLVENT FLUIDE	1 of 2 lagen TOLL'AZUR SOLVENT FLUIDE Binnen : 1 laag is voldoende
Vereist gebruik			
Systeemtype			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België

Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be