

## TOLL'AZUR HIGH SOLID

Zijdeglansbeits, zeer duurzaam op basis van solventgedragen alkydharsen. Binnen en buiten.

### Toepassing

Bescherming en decoratie van de meeste houtsoorten.  
Nieuwbouw en onderhoudswerken.

### Eigenschappen

Hoog percentage droge stofgehalte : 66% in gewicht, in nieuwbouw, verwerking in twee lagen ipv 3 lagen.

Langdurige weerstand.

Waterafstotend, beschermt het hout onder alle weersomstandigheden.

U.V.-bestendig (uitgezonderd tint naturel 025) voorkomt vergrijzing van het hout.

Microporeus en soepel, laat het hout ademen.

Zijdeglansaspect, onderstreept en accentueert de oorspronkelijke houtnerftekening.

### Classificatie

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a



### Kenmerken

<b>Aspect in de pot</b>	Licht gekleurde transparante vloeistof
<b>Dichtheid</b>	0,97 kg/l
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume: 61% In gewicht: 66%
<b>Vlampunt</b>	38°C
<b>VOS</b>	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/e) : 500 g/l (2007), 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 399 g/l.
<b>Aspect van de film</b>	Strak
<b>Glansgraad</b>	Eiglans
<b>Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Geschaafd hout: 18 à 22 m <sup>2</sup> /l Ongeschaafd hout: 12 à 16 m <sup>2</sup> /l Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze
<b>Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)</b>	Stofdroog : 4 uur Droog : 10 uur Overschilderbaar : 24 uur
<b>Kleuren</b>	11 houttinten : verwerking binnen als buiten. Naturel 025 : verwerking uitsluitend binnen. Zie kleurkaart : "Lasure houttinten". Houttinten zijn onderling mengbaar.
<b>Verpakking</b>	1 l en 3 l
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

**Verwerking**

<b>Verduunning</b>	Gebruiksklaar. Indien gebruikt als voorstrijk : verdunnen met 10% volumedelen White Spirit.
<b>Vorbereiding van het product</b>	Oproeren alvorens in gebruikname
<b>Gereedschap</b>	Kwast. Rol gevolgd door gladstrijken met een spalter.
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	White spirit
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform norm DTU 59.1  Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik: TOLL'AZUR HIGH SOLID tint Naturel 025 is uitsluitend bestemd voor BINNEN.

**Ondergronden**

<b>Omschrijving</b>	Staat en kwaliteit conform norm DTU 59.1
<b>Onbehandeld</b>	• Hout en afgeleiden, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhouds- stoffen.
<b>Behandeld</b>	• Hout behandeld met een oude goed hechtende, microporeuze beits. • Andere ondergronden, Tollens Coatings raadplegen.

**Vorbereiding**

<b>Omschrijving</b>	Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1
<b>Onbehandelde ondergronden</b>	Eventuele vergrijzing verwijderen met RENOVATEUR DE BOIS. Ontvetten en verwijderen van uitbloeiingen met een epoxyverdunner. Opschuren met korrel type 80 tot 100.
<b>Behandelde ondergronden</b>	Met een verf, vernis of boenwas: afbijten met DECAP'BATIMENT GEL of mechanisch afschuren. Met een afbladderende beits: verwijderen door schuren of afkrabben van de slecht hechtende verffilm. Met een goed hechtende beits: indien noodzakelijk desinfecteren met een anti-mosproduct. Glanzende en zijdeglanzende oppervlakken matteren door opschuren

**Verwerkingssysteem**

Ondergrond	Nieuwbouw (naakt of gedecapeerd hout)	Onderhoud	Renovatiewerken
<b>Grondlaag of primer</b>	1 laag TOLL'AZUR HIGH SOLID verdund met 10% White Spirit		Indien nodig, 1 laag TOLL'AZUR HIGH SOLID verdund met 10% White Spirit
<b>Tussenlaag</b>			
<b>Afwerking</b>	1 laag TOLL'AZUR HIGH SOLID	1 laag TOLL'AZUR HIGH SOLID	1 laag TOLL'AZUR HIGH SOLID
<b>Vereist gebruik</b>			
<b>Systeemtype</b>			

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verduunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis.

We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - België  
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50  
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be